上海

上海牌 GP3 ISO100 黑白胶片使用说明书

一、　性能和用途：

上海牌 ISO100 黑白照相胶片是以聚脂片基为支持体，单面涂布感光乳剂的负性感光材料，在其背面涂布防光晕层。

该胶片具有颗粒细、灰雾低、曝光显影宽容度大、层次丰富等优点。在室内外自然光、钨丝灯光、闪光灯等条件下摄影均能获得满意的照相画面。广泛适用于人像、风景、新闻、科研等各个领域。

二、　使用说明：

验证胶片的感光面方法：在暗房中打开胶片盒，将胶片抽出，右手握胶片，在胶片的右下方摸到“U”字缺口时，面朝上的胶片面为感光面。

三、　注意事项：

1、胶片在长期不使用时在低温、干燥的环境中保存。应避免与放射性物质、有毒有害物质或有害气体同储；

2、胶片拆封后应及时用完；

3、必须在暗室中装 卸胶片。

四、　冲洗加工条件：

冲洗药水：	感光度	温度	时间
D-76(原液)	100度	20度	10分钟
D-76(原液)	400度	20度	14分钟
D-76(1:1)	100度	20度	14分钟
D-76(1:1)	400度	20度	28分钟
D-76(1:3)	100度	20度	24分钟
HC-110 (1:15)	100度	20度	5分钟
HC-110 (1:31)	100度	20度	7:30分钟
Adonal (1:25)	50度	20度	6分钟
Adonal (1:25)	100度	20度	10分钟
Adonal (1:50)	100度	20度	15分钟
TMAX DEV 1:4)	100度	20度	7分钟
TXTOL (原液)	100度	20度	7:30分钟
TXTOL (1:1)	100度	20度	10分钟
TXTOL (1:2)	100度	20度	14分钟
TXTOL (1:3)	100度	20度	16分钟
DD-X(1:9)	100度	20度	10分钟
LC-29(1:19)	100度	20度	6:30分钟
LC-29(1:29)	100度	20度	11分钟

在流动水中冲洗约 30 分钟后将胶片悬挂于干净、通风的环境中吹干。

上海剑诚实业有限公司

地　　址：上海市黄浦区鲁班路 300 号 A 区 308 室

电话号码：86 21 53028623

销售电话：(中国) 86 13901735797

销售电话：(国际) 86 15921318294

邮箱：info@shjcfilm.com

网址：www.shjcfilm.com

上海剑诚实业有限公司

质量检验